

**Linoleum**

- Moderne Linoleumbeläge sind in der Regel werkseitig mit einem Oberflächen-Finish versehen.
- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Lappen
- Erst- und Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-neutralen Reinigungsmitteln
- Niemals Schmierseife oder alkalische Reinigungsmittel einsetzen!
- Bei sehr hoher Beanspruchung wird nach einer gewissen Zeit eine Grundreinigung und Neubeschichtung nötig. Dafür sind spezielle Geräte und Reinigungsmittel, wie auch die entsprechenden Kenntnisse erforderlich.

**PVC, Cushioned Vinyl (CV)**

- Moderne Beläge sind in der Regel werkseitig mit unterschiedlichen Oberflächen-Finishes versehen.
- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Lappen und Zusatz eines pH-neutralen Reinigungsprodukts
- Erst- und Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-neutralen Reinigungsmitteln
- Keine filmbildenden (beschichtenden) Reiniger verwenden. Ungeeignete Reinigungsmittel verursachen eine zusätzliche Beschichtung, die das Anschmutzverhalten verschlechtern. Zudem wird dadurch bei leitfähig verlegten Belägen die Ableitfähigkeit zerstört.

**Laminat**

- Laufende Reinigung: regelmässiges Staubsaugen (mit Bürstendüse); gelegentliches Feuchtwischen mit speziellem Laminatreiniger als Wasserzusatz
- Erst- und Zwischenreinigung: nebelfeuchtes Aufziehen der Böden mit dem Wischmop. Als Wasserzusatz eignen sich spezielle Laminatreiniger.
- Für hartnäckige Flecken kann ausnahmsweise auch Aceton eingesetzt werden (unbedingt vorher an einem Muster die Verträglichkeit prüfen).
- keine filmbildenden (beschichtenden) oder alkalischen Reiniger verwenden.
- Wasser oder andere wasserhaltige Flüssigkeiten sofort wegwischen. Wenn das Wasser in die Verbindungsfugen fliesst, können sich die Holzfasern in der Trägerplatte ausdehnen und Beulen oder Wellen erzeugen. Diese lassen sich nicht mehr entfernen, da der Quelldruck des Holzes auch das haltende Gefüge des Klebstoffs zerstört hat.

**Kautschuk**

- Auf diesen Belägen wird werkseitig eine Trennmittelschicht aufgebracht. Zur Entfernung dieser Schicht ist eine Grundreinigung erforderlich. Dieser Arbeitsgang wird maschinell mit einer Einscheibenmaschine und Wassersauger ausgeführt. Als Reinigungsprodukt sind spezielle Grundreiniger erhältlich.
- Laufende Reinigung: Staubsaugen (mit Bürstendüse), Trockenwischen oder Feuchtwischen mit einem nebelfeuchten Lappen und Zusatz von pH-neutralem Reinigungsprodukt
- Zwischenreinigung: Nasswischen mit pH-neutralen Reinigungsmitteln

**Kork**

- Korkbeläge werden wie Laminatböden gereinigt. Auch hier empfiehlt es sich, die empfohlenen pH-neutralen Reinigungsmittel (Softcleaner) zu verwenden.
- Niemals mit alkalischen Mitteln wie Meister Proper, Abwaschmittel, Schmierseife etc. reinigen.